

INFO: op basis van dit document kan men gemakkelijk tekst knippen en plakken.  
*Is de tekst...*

*...in het geel gemarkeerd? Dit betekent dat men tussen verschillende mogelijkheden kan kiezen.*  
*...in het rood gemarkeerd? Dit betekent dat de gemarkeerde tekst gewist kan worden om een neutrale beschrijving te verkrijgen.*

---

## IBR do

### Toepassing

Thermische en akoestische isolatie van houten zoldervloeren, in horizontale plaatsing.

### Beschrijving

De thermische en akoestische isolatie van houten zoldervloeren, in horizontale plaatsing, zal verzekerd worden door het aanbrengen van glaswolrollen **van het type Isover ibr do**. De lange minerale vezels worden verkregen door de fusie van een mengsel van gerecycleerd glas en zand, gebonden door een thermo-verhardend bindmiddel.

De glaswolrollen zijn aan één zijde bekleed met een alu-kraft folie en hebben een breedte van 1200 mm.

Glaswol is volledig recycleerbaar

Glaswol is onbreekbaar, licht en veerkrachtig.

Glaswol is noch capillair, noch hygroscopisch.

Glaswol is vormvast en verzakt niet na de plaatsing.

Glaswol is niet corrosief en vormt geen voedingsbodem voor schimmels, bacteriën, knaagdieren of ander ongedierte.

De gedeclareerde warmtegeleidingscoëfficiënt,  $\lambda_D$ , bedraagt 0,040 W/mK.

De rollen zijn in de volgende diktes beschikbaar: 60/80/100/120/150 mm en hebben een gedeclareerde warmteweerstand,  $R_D$ , van 1,50/2,00/2,50/3,00/3,75 m<sup>2</sup>K/W.

Brandreactie (Euroclass)= A2-s1, d0 volgens NBN-EN 13501-1.

Het specifieke calorische vermogen  $c_p$  bedraagt ongeveer 1030 J/kgK volgens NBN-EN 12524.

De weerstandsfactor bij waterdampdiffusie is ongeveer 1,2.

De producten worden geleverd, verpakt in een PE film. Op de werf, zullen de producten opgeslagen worden zonder direct contact met de bodem. Dankzij hun verpakking, kunnen intacte paletten buiten opgeslagen worden. In zijn verpakking is de glaswol sterk gecompriëerd. Dit laat aanzienlijke besparingen toe op het gebied van transport. Zodra de verpakking geopend wordt, krijgt de glaswol zijn oorspronkelijke dikte terug.

De isolatie draagt het CE label en markering. Het product beschikt over een technische homologatie, verstrekt door het BUTgb **ATG/H557**.

Een monster, vergezeld door een kopie van de technische homologatie verstrekt door het BUTgb, zal ter goedkeuring voorgelegd worden aan de verantwoordelijke architect.

De plaatsing zal uitgevoerd worden volgens de regels van de kunst en in overeenstemming met de voorschriften van de producent.

### Bijzonderheden van het product:

Klasse van het alu-kraft dampscherm: E1.